PVC Cleaner 2575 STRONG

DESCRIPTION

Produit de nettoyage pour éliminer taches, souillures et rayures sur PVC blanc rigide et sur d'autres matières synthétiques ainsi que sur tous les métaux. **PVC CLEANER 2575 FORT** ne peut pas être employé sur métaux laqués et plusieurs supports synthétiques (PVC Cleaner DOUX est conseillé).

CARACTERISTIQUES

- A base de solvants
- Peut être employé afin d'éliminer des taches comme des traces d'asphalte et de graisse et tous les souillures tenaces, excepté les taches de rouille.
- Nettoyant très fort. Usage prolongé peut abimer le PVC.

MODE D'EMPLOI

Aérosol 400ml :
Secouer bien la bombe et vaporiser à distance sur le support. Frotter rapidement en mouvements réguliers pour éliminer les taches, ensuite lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Bidon 5L et 25L : imbiber légèrement un chiffon de PVC Cleaner 2575 Strong, frotter rapidement en mouvements réguliers pour éliminer taches, souillures et rayures, ensuite lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec.

CONDITIONNEMENT

Aerosol : 400 ml
Bidon : 5 litres et 25 litres

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Nous conseillons avant la mise en œuvre de s'assurer que le produit employé convienne à son usage et de faire des tests préalables.

CONSERVATION

2 années en emballage fermé, stocké au frais et au sec à temperature entre +5°C et +25°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique (20°C)	Liquide
Couleur/aspect	Clair(e) incolore
Odeur	Caractéristique
Point/intervalle d'ébullition	75-85°C
Point de congélation	-83°C
Point d'éclair	-4°C
Temp. d'auto inflammation	425°C
Limites d'explosivité en air	2-12% vol.
Densité (15°C)	0,87 g/cc
Solubilité dans l'eau (20°C)	Limitée

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.